Biorox®
ORIGINE VÉGÉTALE
peintures & autres produits

BOISEELISSE

PEINTURE LAQUE SPÉCIALE BOISERIE

LES + PRODUIT

- ★★★★★ EXTERIEURE
- ★★★★★ FABRICATION FRANÇAISE
- ★★★★★ 1500 TEINTES
- ★★★★★ SANS PRIMAIRE

DÉFINITION

BOISEELISSE est une peinture laque en phase aqueuse classée A+ pour la protection et la décoration des boiseries extérieures et intérieures. Dotée d'une excellente adhérence, elle s'applique directement sur les supports sans primaire.

COMPOSITION

Résine, craie, blanc de titane, éthers de cellulose, siccatifs, eau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Blanc + 1500 teintes. Satin. Microporeuse. Prête à l'emploi. Ext./Int. Lessivable. Rendement d'environ 12 à 14 m 2 / L. Sec au toucher : 1H. Recouvrable : 4H. Séchage définitif : 24/48H. Durcissement à cœur environ 10 jours. Densité : 1L = 1,4 kg. Catégorie A/d selon la Directive Européenne (2004/42/CE.) Valeur limite pour ce produit : 130 g / L. Ce produit contient moins de 100 g / L de C.O.V. Résistance à l'abrasion classe 1.

MISE EN OEUVRE

Prêt à l'emploi.
Bien mélanger avant emploi.
Application à la brosse synthétique 100 % nylon, rouleau laqueur, microfibres (6 mm : aspect tendu ou 9 mm : aspect poché), au pistolet dilué entre 8 et 10 % d'eau et au pistolet sans air, diluéentre 5 et 8 % d'eau (buses 417 : 0,43 mm ou 415 : 0,38 mm). Le matériel d'application doit toujours être propre et sec. Appliquer entre 10°C et 35°C (température de la peinture, de l'air ambiant et du support). Toujours appliquer par temps sec : hygrométrie < 65 %. Nous conseillons de laisser durcir le produit pendant plusieurs jours avant de le mettre à l'épreuve.

DESTINATION

En extérieur et intérieur directement sur toutes les essences de bois. Attention, cependant, aux bois tanniques. Un essai préalable est conseillé. S'applique sur bois neufs ou déjà peints. Éliminer les parties non- adhérentes sur les anciennes peintures en décapant avec le DCAP VERT GEL.

PRÉCAUTIONS D'USAGE

Se conserve deux ans dans son emballage d'origine fermé hermétiquement à l'abri de la chaleur, du soleil et du gel. Nettoyage des outils à l'eau claire.

CONDITIONNEMENTS

1 L – 2.5 L – 15 L.

Un essai préalable est conseillé afin de vérifier les compatibilités support / produit. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les informations qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et l'état des fonds du chantier. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

PRODIROX-FRANCE SARL au capital de 160.000 € - R.C.S.Toulouse : 399 787 274 - SIRET : 399 787 274 00014 - N°TVA : FR 96 399 787 274 - APE : 467
BP n°1 - 31600 LHERM - BANQUE COURTOIS 31600 MURET - Tél.: 00 33(0)5 61 56 16 66 - Fax : 00 33(0)5 61 56 31 83 - Mail : prodirox@prodirox.com - Site web : www.prodirox.com.